

Stavba: II/408 Suchohrdly u Znojma - Přímětice - I/38 (průtahy), Stavba 06 Suchohrdly - průtah

SO 06-704 Úprava oplocení u p.č. 25 - SPECIFIKACE ZDÍČÍCH PRVKŮ

Cihla lícová, červená, hladká				
Základní charakteristiky		Užitkové vlastnosti		Harmonizovaná technická norma
Rozměry	Délka/šířka/výška (mm)		290x140x65	EN 771-1: 20011
Odchylky rozměrů:	Střední hodnota	Třída Tm (mm)	délka +8/-10 šířka +3/-6 výška +/-3	
	Rozpětí	Třída Rm (mm)	délka 12 šířka 7 výška 4	
Pevnost v tlaku - směr zatížení: kolmo k vodorovné spáře zdiva	Střední hodnota	N/mm ²	≥35	
Vlhkostní rozažnost		mm/m	NPD	
Přídržnost: podle EN 998-2		N/mm ²	Tab. příloha C	EN 998:2010
Obsah aktivních rozpustných solí		Třída	S2	EN 771-1:2010
Nasákavost vody		Hmot. %	≤6	
Reakce na oheň:		Třída	A1	
Faktor propustnosti vodních par		μ	50/100	EN 1745:2012
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	kg/m ³		1500	EN 771-1:2011
	Třída		D2	
Objemová hmotnost netto v suchém stavu	kg/m ³		2300	
	Třída		D2	
Tepečná vodivost		W/mK	NPD	
Trvanlivost (Mrazuvzdornost)		Třída	F2	
Nebezpečné látky		Podle přílohy ZA.3		

Stříška nazdivo, stříška na sloupek (lícová, červená, hladká)		
Základní charakteristiky	Užitková vlastnost	Harmonizovaná technická norma
Nasákavost vody	Méně než 4%	PN-EN 14411:2013
Mrazuvzdornost	odolné	
Pevnost v lomu	Více než 800 N	
Pevnost v ohybu	Více než 13 N/mm ²	
Odolnost na čisticí prostředky pro domácnost a bazénové soli	UA, GA	
Chemická odolnost (slabé koncentrace) Kyselina solná - 3% Kyselina citrónová - 10% Hydrogid draselný - 3%	ULA, GLA ULA, GLA ULA, GLA	
Rozměry a kvalita povrchu	shodné	
Odolnost na vlasové trhliny	odolné	